■聚合物添加剂

JADEWIN UV B75

紫外线吸收剂

概述

JADEWIN UV B75 是一种液体状的热和光稳定体系，是由 JADEWIN AN1135，JADEWIN UV571，JADEWIN UV765 组成的有协同作用的混合物。

规格指标及物理特性

规格	单位	标准
外观		黄色粘稠透明液体
沸点	℃	＞200.00
闪点	℃	＞90.00
色度		＜7
挥发分	%	≤0.50
比重	g/cm^3	0.95-1.00

溶解度（%w/n）

水	＜0.01	三氯甲烷	＞50
丙酮	＞50	1,1 -三氯甲烷	＞50
苯	＞50	醋酸二脂	＞50

产品特点及应用

●JADEWIN UV B75 可用于聚氨酯塑料如反应性注塑聚氨酯产品和热塑性聚氨酯。这种混合物也可用于密封剂和粘接剂以及用于油布、地板和合成皮革的聚氨酯涂层中。

●JADEWIN UV B75 能阻止聚氨酯产品如鞋底、乐器和门的面板、方向 盘、窗用密封剂、头和手臂的支架等由加工过程、光和气候所引发的降解。

●JADEWIN UV B75 能有效地加到芳族或脂族类聚氨酯体系中用于热塑 性注塑，半硬质整体发泡，模内结皮和涂布产品。它能用于本色和加有颜料的材料中。

●JADEWIN UV B75 适用于为上述体系做具有 光稳定功能的颜料糊。

PVC 中的用量在 0.3%-0.5%之间。共挤 PVC 用量可加大至 5%。

●JADEWIN UV B75 是一种很容易用泵输送的产品，在搬运时，没有粉尘污染，方便自动计量加料以及缩短混料时间。

●它能通过将称量和计量工作一次完成的途径来提高生产效率。即使在低温情况下，它也不会在多元醇中发生添加剂的沉降。一般来讲，JADEWIN UV B75 已被证实在许多被测试过的聚氨酯体系 中具有耐渗出和抗结晶作用。

●JADEWIN UV B75 的推荐用量为 0.2%~1.5%。具体视基材种类和产品的最终用途而定。

在双组份反应性整体发泡材料中推荐用量为 0.6%～1.5%
在胶粘剂中的推荐用量为 0.5%～1.0%，
在密封胶中推荐用量为 0.2%～0.5%。
●更多信息请查阅安全技术说明书。

包装

25KG 塑料桶

搬运及储存

在搬运或使用该产品之前请查阅安全数据表。
若以适当的方式贮存在 25°C 以下的干燥区域，保质期为一年

声明

*以下信息替代了买方文件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯专利权的原因。数据和结果以受监控的研究或实验室研究为依据，买方应根据预定使用条件进行检测，确认这些数据和结果的准确性。