



■ 聚合物添加剂

JADEWIN UV 459

紫外线吸收剂

化学成分

化学名称 2,4,6-三(2,4-二羟基苯基)-1,3,5-三嗪

CAS 2125-23-7

规格指标及物理特性

规格	单位	标准
外观		棕黄色粉末，有块状物
干燥损失率	%	≤0.5
纯度（HPLC）	%	≥98.0
透光率		
460NM	%	≥40.0
500NM	%	≥65.0
550NM	%	≥80.0

产品特点及应用

JADEWIN UV 459 是高纯度三嗪基，确保优异的稳定性和反应活性，是紫外线吸收剂合成的理想选择。

JADEWIN UV 459 用途广泛，广泛应用于塑料、涂料和特种材料。

JADEWIN UV 459 性能稳定，在实验室规模和工业生产中均证明了其可靠性。

JADEWIN UV 459 适用于紫外线吸收剂（苯并三唑和三嗪系列）制造商，聚合物和塑料添加剂生产商，以长期耐久性为目标的涂料和薄膜开发商

●更多信息请参考该产品，化学品安全技术说明书

包装

25KG 纸箱

搬运及储存

在搬运或使用该产品之前请查阅安全数据表。

若以适当的方式贮存在 25°C 以下的干燥区域，保质期为两年



**QINGDAO JADE NEW MATERIAL
TECHNOLOGY CO.,LTD**
青岛杰得佳新材料科技有限公司

声明

*以下信息替代了买方文件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯专利权的原因。数据和结果以受监控的研究或实验室研究为依据，买方应根据预定使用条件进行检测，确认这些数据和结果的准确性。